

## ROKRYL Rapid 332

### Bardzo szybkowiążąca zaprawa zalewowa i naprawcza

Twarda, odporna na ścieranie, wykazująca znakomitą przyczepność do podłoża, odporna na oleje, paliwa, sole rozmrażające, twardnieje już w ciągu 10 minut i łatwa w obróbce.

Zaprawa z żywicy reakcyjnej PUMA zawierająca specjalnie opracowane spoiwo i twarde materiały mineralne. Bez niekorzystnego zapachu, bardzo dobra przyczepność także na mokrym betonie i nie klei się do narzędzi.

Perfekcyjny materiał do szybkiej naprawy posadzek przemysłowych, powierzchni przejezdnych, pasów startowych i pasów do lądowania, jako zaprawa do układania okładzin, do zalewania słupów i wielu innych zastosowań. Także podczas mrozu!

#### Dane produktu

|                     |                                           |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Komponent płynny A  | poliuretan-metakrylan (PUMA)              |
| Wygląd              | przezroczysty płyn o słabym zapachu       |
| Substancja stała B  | mieszanka materiałów mineralnych, dodatki |
| Proporcje mieszania | A do B = 1:4 (zalecane)                   |
| Czas składowania    | 2 lata w suchym i chłodnym miejscu        |

#### Właściwości zaprawy

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Czas przydatności do użycia | 5 - 6 minut przy 20°C, po wymieszaniu |
| Temperatury graniczne       | -10 do ok. +35°C                      |
| Czas wiązania               | ok. 10 minut przy 20°C                |
| Kolor                       | jasnoszary                            |
| Gęstość objętościowa        | ok. 2,10 - 2,15 kg/l                  |
| Wytrzymałość na ściskanie   | 70 N/mm <sup>2</sup>                  |
| Wytrzymałość na zginanie    | 26,5 N/mm <sup>2</sup>                |
| Moduł sprężystości          | ok. 6900 N/mm <sup>2</sup>            |

#### Sposób stosowania

Podłoże musi być wystarczająco mocne, nośne i wolne od pyłu. Zabrudzenia obcymi substancjami należy całkowicie usunąć, bez pozostawiania resztek!

Zaprawę złożoną z dwóch komponentów ROKRYL zaleca się mieszać maszynowo (np. wiertarka z mieszadłem). Zalecana proporcja wagowa mieszania komponentów (1:4) **nie** jest krytyczna, konsystencję zaprawy można przez to dopasować w pewnych granicach do warunków placu budowy. Zaprawa powinna mieć zawsze konsystencję papkowatą a nie może być sucha. Należy unikać mieszanek o konsystencji wilgotnej, wmieszane powietrze może zaburzyć twardnienie!

Do obydwu komponentów ROKRYL dostępne są karty charakterystyki. Zawierają one wszystkie istotne informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktami i można je w razie potrzeby zamówić.

Niniejsze informacje techniczne opisują aktualny stan wiedzy na temat tego produktu. Powinny one jedynie informować o możliwościach jego stosowania i nie mogą zwalniać użytkownika z obowiązku do starannego własnego sprawdzenia produktu pod kątem przewidzianego zastosowania. Informacje na temat stosowania produktu znajdują się w wytycznych wykonawczych. Informacje na temat bezpiecznego obchodzenia się z produktami znajdują się w aktualnej karcie charakterystyki.

ATI - 332  
© ARCAN AG Waterproof  
All rights reserved

## ARCAN Waterproof

ARCAN AG Waterproof CH 8008 Zürich Switzerland  
Telefon +44-1-267-1778 | Telefax +44-1-267 - 1711  
E-Mail - office-ch@arcan.biz  
ARCAN GmbH  
D-67240 Bobenheim | Kleinniedesheimer-Strasse 19  
Telefon +49 (0)6239 997 820 Fax +49 (0)6239 997 8220  
E-Mail office-d@arcan.biz  
www.arcan.biz

Passion to invent 