



Aqua PL-413-Parkettlack

Bezbarwny lakier zamykający 1K do aplikacji za pomocą wałków malarskich




Kolor	Formy dostawy		
	Ilość na palecie	90	60
	Jedn. opak.	5 l	10 l
	Rodzaj opakowania	kanister plastikowy	kanister plastikowy
	Kod opakowania	05	10
	Nr art.:		
20 mat			
bezbarwny	2376	■	■
30 półmat			
bezbarwny	2375	■	■
50 połysk jedwabisty			
bezbarwny	2374	■	■

Zużycie

100-120 ml/m² na jedną warstwę



Obszary stosowania



- Do drewna stosowanego we wnętrzach
- Na zniszczone podłoża drewniane w pomieszczeniach mieszkalnych.
- Do obiektów mieszkalnych i użytku publicznego (np. na parkiety, stopnie schodów, deski)
- Płyty OSB i podłogi korkowe
- Dla profesjonalnych użytkowników

Właściwości



- Odporny na ścieranie i zadrapania
- Doskonałe podkreślenie usłojenia drewna
- Bardzo dobra wodoodporność
- Dobra rozlewność na płaszczyznach poziomych
- 2K-Ready: zwiększenie odporności na chemikalia, kremy do rąk, zarysowania i ścieranie poprzez dodanie 2% Aqua VGA-485 (bez izocyjanianów)

Dane techniczne produktu

Spoivo	dyspersja akrylowo-poliuretanowa
Gęstość (20 °C)	około 1,04 g/cm ³
Zapach	nikły

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków"
- Zatwierdzenie jako system powlekania powierzchni parkietów i podłóg drewnianych

Informacje dodatkowe

- Instrukcja pielęgnacji uszczelnionych drewnianych podłóg i schodów
- Verarbeitungshinweise 2K-Ready Aqua Lacksysteme

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Aqua VGA-485-Vernetzer & Glaslack-Additiv (3256)
- Aqua FKL-402-Fugenkittlösung (2368)
- Aqua MSV-403-Parkettgrundierung (2369)
- SM-820-Strukturmittel (1942)
- Aqua DL-65-Decklack PU (7200)



- Aqua V-490-Verzögerer (1939)
- Aqua OWF-68/tm-Öl-Wetterschutz-Farbe ^[eco] (7740)
- Aqua VL-66/sm-Venti-Lack 3in1 (7090)

Przygotowanie pracy


■ Wymagania wobec podłoża

Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu, tłuszczu oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Ponadto należy je prawidłowo przygotować. Dopuszczalna wilgotność drewna: 8 - 12%.

■ Przygotowania

Szlif wykonać papierem ściernym o uziarnieniu P 100-180. Tłuste i bogate w żywicę gatunki drewna należy zmyć rozcieńczalnikiem Remmers WV-891-Waschverdünnung lub V-890. W pomieszczeniach stosować UN-894. Należy pozwolić, aby rozpuszczalnik dobrze odparował. Gniazda żywicy usunąć.


Przygotowanie materiału



■ Mieszanie

Produkt gotowy do użycia jako jednorozporowowy. Podczas stosowania z dodatkami należy przestrzegać zaleceń zawartych w odnoszących się do nich instrukcjach technicznych. Opcjonalnie mieszać w proporcji 100:2 części objętościowych z Aqua VGA-485. Dodawać podczas mieszania materiału lakierniczego za pomocą, mieszadła Remmers Patentdispenser. Mieszanka działa przez 8 godzin.

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +18 °C do maks. +25 °C.

Przed użyciem wstrząsnąć. Malować pędzlem lub wałkiem. Po wyschnięciu tego samego dnia nałożyć kolejną warstwę. Po wyschnięciu przez noc i wykonaniu międzyszlifu (P 180-320) nałożyć warstwę nawierzchniową. Naruszone opakowanie należy starannie zamykać, a zawartość zużyć w możliwie krótkim czasie.

Wskazówki wykonawcze



Poprzez wykonanie powierzchni próbnych należy sprawdzić kompatybilność, przyczepność do podłoża i kolor. Przed nałożeniem powłoki na technicznie modyfikowane drewno i materiały drewnopochodne należy przeprowadzić powlekanie próbne i test przydatności do danego obszaru zastosowania.

■ Schnięcie

Pyłosuchość powłoki osiąga po upływie około 1 godziny, do dalszej obróbki nadaje się po około 4 godzinach, pełną wytrzymałość i odporność uzyskuje po około 7 dniach.

Wartości sprawdzone w praktyce w temp. 20 °C i przy wilgotności względnej powietrza (wwp) = 65 %. Niskie temperatury, słaba wentylacja i wysoka wilgotność powietrza powodują wydłużenie procesu schnięcia.

■ Rozcieńczanie

Produkt dostarczany jest w stanie gotowym do stosowania. W razie potrzeby rozcieńczać wodą nie przekraczając 5%.

Wskazówki

DIN EN 71-3 "Migracja określonych pierwiastków":

. Produkt ten spełnia limity migracji metali ciężkich do zabawek dziecięcych zgodnie z normą DIN EN 71-3 i tym samym spełnia jeden z kilku dalszych wymogów dotyczących bezpieczeństwa zabawek dziecięcych zgodnie z unijną "dyrektywą zabawkową" (2009/48/WE).

W przypadku "pływających" lub klejonych w sposób nie chroniący przed przesuwaniem podłóg drewnianych jak również na posadzkach ogrzewanych istnieje niebezpieczeństwo powstania szczelin powodowane tendencją wodnych powłok zamykających do zalewania krawędzi. W związku z tym polecamy gruntowanie z zastosowaniem naszego Aqua MSV-403-Parkettgrundierung.

Podczas pakowania polakierowanych na gotowo drewnianych elementów należy stosować materiały przepuszczające powietrze.

W razie potrzeby co tydzień przetrzeć na wilgotno dostępnym w handlu środkiem do pielęgnacji podłóg lakierowanych.


W przypadku certyfikowanych wyrobów i systemów należy przestrzegać odpowiednich sprawozdań z badań/certyfikatów oraz karty danych technicznych.

Przestrzegać "Instrukcji pielęgnacji lakierowanych podłóg i schodów".

Narzędzia / czyszczenie



Wałek do powłok zamykających, z okładziną z mikrofibry o wysokości ok. 8-12 mm, pędzel do akryli. Narzędzia bezpośrednio po użyciu należy umyć wodą z dodatkiem płynu do naczyń. Brudną ciecz usunąć zgodnie z przepisami.

**Przechowywanie / trwałość**

W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Rozporządzenie o produktach biobójczych

Zawiera produkt biobójczy (środek konserwujący) z aktywnymi składnikami biobójczymi CMIT/MIT (3:1) w celu ochrony zawartości pojemnika przed zepsuciem przez mikroorganizmy (bakterie, drożdże itp.). Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi!

Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Graniczna zawartość LZO, wyznaczona dla tego produktu (kat.A/i) przez UE wynosi 140 g/l (2010). Ten produkt zawiera < 140 g LZO/l.

VOC	
Kat.	A/i
2010:	140g/l
max.:	140g/l

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.

O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność