

Instrukcja Techniczna  
Numer artykułu 3261

# Induline 2K-Spachtel


Dwuskładnikowa szpachlówka drobnoziarnista na bazie poliestrów




Produkt rozpuszczalnikowy



Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych



Proporcja mieszania dwóch komponentów




Temperatura stosowania  $\geq +5^{\circ}\text{C}$




Szpachlowanie



Czas przydatności do stosowania po wymieszaniu



Czas chnięcia. Dalsza obróbka po upływie 15-20 minut



Całkowita ilość nakładanego materiału: zależnie od zastosowania



Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed wilgocią i mrozem, opakowanie zamykać



Okres przechowywania

## Obszary stosowania

Do wyrównywania głębszych nierówności. Gotowa do użycia szpachlówka akrylowa do wypełniania porowatych podłoży i ubytków. Do przygotowania podłoża przed pracami lakierniczymi na drewnie i materiałach drewnopochodnych, na betonie, tynkach i innych podłożach mineralnych.

## Właściwości produktu

Elastyczna szpachlówka dwuskładnikowa na bazie poliestrów.

- łatwo się rozprowadza
- dobrze wypełnia
- jest podatna na szlifowanie
- ma niski skurcz objętościowy

## Podłoża

Blacha stalowa, żeliwo, aluminium lane, jak również płyty drewniane i wiórowe

## Dane techniczne produktu

Podstawa spoiwa:

Gęstość:

Czas schnięcia:

Kolor:

nienasycone żywice poliestrowe

ok. 1.878 g/cm<sup>3</sup>

lakierowanie możliwe po 15-20 min. (temp. 20°C i 60% wilg. względnej powietrza)  
sosna

Podłoża nie nadające się:

- materiały rozpuszczające się pod wpływem rozpuszczalników nitro (jak np. powłoki akrylowe)
- blachy cynkowane galwanicznie i ogniowo
- reakcyjne powłoki gruntujące (wash-primery), grunty z żywic syntetycznych lub oparte na kombinacji nitro, ponieważ w przypadku tych podłoży należy się liczyć z problemami z przy-czepnością

- tropikalne gatunki drewna, jak teak lub palisander, zawierają składniki silnie wydłużające lub nawet uniemożliwiające twardnienie poliestrów

## Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być nośne, suche, czyste i wolne od substancji zmieniających przyczepność, jak oleje, tłuszcze, woski itp.

## Podłoża

Potrzebną ilość szpachlówki należy starannie wymieszać z ok., 2% pasty utwardzającej i następnie zużyć w ciągu 4-5 minut. Po

kolejnych 15 - 20 minutach c twardnienia Induline 2K  
Szpachtel można szlifować na mokro lub na sucho.  
Przedawkowanie pasty utwardzającej nie przyspiesza procesu polimeryzacji. W niekorzystnych warunkach może nawet w taki przypadku dojść do przebarwień nakładanej następnie powłoki lakierniczej.

Temperatura pokrywanego obiektu i powietrza powinna wynosić powyżej +5°C.

#### Wskazówki

Przed właściwym zastosowaniem należy wykonać aplikację próbną.

#### Narzędzia, czyszczenie

Szpachla.

Czyścić natychmiast po użyciu, za pomocą WV-891-Waschverdünnung. (art. 1948) W stanie przereagowanym Induline 2K Spachtel można usunąć tylko mechanicznie.

#### Rodzaj opakowania, zużycie, składowanie

##### Opakowanie:

500g, wliczając 12 g utwardzacza (opakowanie łączone)

##### Zużycie:

W miarę potrzeb.

##### Składowanie:

W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w miejscu suchym i chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem: 12 miesięcy.

#### Bezpieczeństwo, ochrona środowiska

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa w transporcie, podczas przechowywania i stosowania, jak również usuwania odpadów i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej karcie charakterystyki.

Powyższe wskazówki zostały zestawione w naszym dziale produkcji według najnowszego stanu wiedzy i techniki stosowania. Ponieważ rodzaje zastosowań i sposób użycia są poza naszą kontrolą, z treści tej instrukcji nie wynika żadna odpowiedzialność producenta.

Wskazówki wykraczające poza zawartość tej instrukcji lub wskazówki różniące się od treści instrukcji wymagają pisemnego potwierdzenia przez zakład macierzysty. W każdym przypadku obowiązują nasze ogólne warunki handlowe.

Z wydaniem niniejszej instrukcji technicznej poprzednie tracą swoją ważność.

3261 IT 05.14

