



PC S-PROTECT 2K

- Rostschutz EP 2K -

Dwukomponentowa powłoka antykorozyjna do zabezpieczania stali zbrojeniowej podczas naprawy betonu

Kolor	Formy dostawy	
	Ilość na palecie	240
	Jedn. opak.	12 x 0,5 kg
	Rodzaj opakowania	puszka
	Kod opakowania	84
	Nr art.:	
czerwonobrazowy	0920	■

Zużycie około 0,35 kg/m² na jedną warstwę




Obszary stosowania ■ Długotrwała powłoka antykorozyjna do odsoniętej stali zbrojeniowej i innych elementów stalowych w renowacji betonu

Właściwości ■ Materiał odporny na kondensat, jony chlorkowe i siarczanowe
■ Doskonała przyczepność
■ Produkt o niskiej zawartości rozpuszczalnika
■ Wysycha bez tworzenia porów

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie > PC 2K 75 (0943)
> PC 2K 45 (0941)


Przygotowanie pracy ■ **Wymagania wobec podłoża**
W przypadku stali powierzchnię należy oczyścić z rdzy i spieku hutniczego, na przykład przez jej wypiąskowanie do stopnia SA 2 1/2.
Podłoże musi być czyste, wolne od pyłu i suche.

Przygotowanie materiału ■ **Opakowanie dwusegmentowe**
Do żywicy (składnik A) w całości dodać utwardzacz (składnik B).
Materiał należy doprowadzić do stanu jednorodności, mieszając drewnianym prętem lub szpatułą.
Należy mieszać przez co najmniej 3 minuty.





Sposób stosowania



Produkt wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników!

Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów. Gotową mieszkankę nanieść równomiernie za pomocą odpowiednich narzędzi. Po stwardnieniu pierwszej warstwy nakłada się drugą. Warstwę tę zasypuje się świeże na świeże suszonym piecowo piaskiem kawrcowym o uziarnieniu 0,1 - 0,4 mm.

Wskazówki

Wszystkie wyżej wymienione wartości i zużycia określono w warunkach laboratoryjnych (20 °C) na standardowych odcieniach. Wartości uzyskane podczas stosowania na placu budowy mogą się nieznacznie różnić od podanych w instrukcji technicznej. Produkt nadaje się do stosowania na wyłącznie małych powierzchniach! Ewentualne zabrudzenia powierzchni betonu materiałem PC S-Protect 2K należy w stanie świeżym usunąć przez piaskowanie. Dalsze wskazówki na temat obróbki i pielęgnacji wymienionych produktów zawarto w odnoszących się do nich aktualnych instrukcjach technicznych, jak również w wytycznych firmy Remmers dotyczących układania systemów.

Narzędzia / czyszczenie




Bliższe informacje zawarte są w katalogu narzędziowym Remmers. Narzędzia i ewentualne zabrudzenia natychmiast, w stanie świeżym zmyć rozcieńczalnikiem Verdünnung V 103. Podczas czyszczenia należy zważać na zachowanie odpowiednich warunków bezpieczeństwa.

Narzędzia z oferty Remmers

- **Patentdispenser (4747)**
- **Rollerbügel (4449)**
- **Flächenstreicher (4540)**
- **Heizkörperpinsel (4541)**

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w miejscu suchym i chłodnym ale zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 9 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy

Produkt przeznaczony wyłącznie dla profesjonalnych użytkowników! Bliższe informacje na temat transportu, przechowywania i sposobu obchodzenia się z produktem, a także na temat utylizacji i ochrony środowiska zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki produktu.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

- **Deklaracja Właściwości Użytkowych**



Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność