



Primer Hydro HF

- Hydro-Tiefengrund -

Wodorozcieńczalny preparat do głębokiego gruntowania o właściwościach wzmacniających i hydrofobizujących

Formy dostawy		
Ilość na palecie	90	24
Jedn. opak.	5 l	30 l
Rodzaj opakowania	kanister plastikowy	kanister plastikowy
Kod opakowania	05	30
Nr art.:		
0725	■	■

Zużycie



około 0,1 - 0,2 l/m², zależnie od podłoża

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Powłoka gruntująca do piaszczystych mineralnych podłoży
- Zwietrzałe, nośne stare powłoki

Właściwości



- Działa wzmacniająco
- Wyrównuje nasiąkliwość
- Produkt na bazie wody

Dane techniczne produktu

■ W stanie dostarczanym

Nośnik	Woda
Zawartość fazy stałej	Ok. 8%
Gęstość (20 °C)	około 1,0 g/cm ³
Temperatura zapłonu	niepalny - wodorozcieńczalny
Odczyn pH	8,5
Wygląd	mleczny, biały płyn

■ W stanie przereagowanym

Odporność na alkalia	zapewniona do pH 14
----------------------	---------------------

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

- Informacje wykonawcze dot. AzA
- Raport z badań P 13357-1_Primer Hydro HF_Kiwa DIN V 18026 - OS 2

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- Color LA (6400)
- Color LA Fill (0560)
- Color PA (6500)
- Color SF ^[basic] (6415)
- WP Flow (0431)
- Color Flex (2976)
- Color Sil ^[basic] (2930)


Przygotowanie pracy

■ Wymagania wobec podłoża



Suche, czyste, wolne od pyłu i rys (za wyjątkiem rys włoskowatych)
Nie może zawierać szkodliwych soli

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od +5 °C do +25 °C.

Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskowo.

Przed użyciem wstrząsnąć.

W razie potrzeby proces powtórzyć.

Wskazówki wykonawcze

Za pomocą odpowiednich środków należy zabezpieczyć przylegające elementy budowlane i materiały, które nie są przeznaczone do kontaktu z produktem.

Wady konstrukcyjne, takie jak rysy, spękanie spoiny, wadliwe połączenia, wilgoć podciągana od podłoża muszą być wcześniej usunięte.

Unikać nadmiaru materiału na powierzchni.

Może być rozcieńczany wodą, w zależności od chłonności podłoża.

Należy unikać wybłyszczenia powierzchni

■ Schnięcie

Może być ponownie malowany po 12 godzinach w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 65%.

Wyższe temperatury z zasady powodują skrócenie, niższe - wydłużenie podanych czasów.

Wskazówki

Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Należy uwzględnić aktualne przepisy.

Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Narzędzia / czyszczenie



pędzel, pędzel do sufitów, ławkowiec

Narzędzia natychmiast po użyciu umyć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- GLORIA® 405 / 410 T Profiline (4667)
- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Pędzel ławkowiec (4540)
- Pędzel do kaloryferów (KANA) (4541)

Przechowywanie / trwałość



W nienaruszonym oryginalnym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu zabezpieczonym przed mrozem produkt można przechowywać przez co najmniej 12 mies.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

Podczas aplikacji natryskowej niezbędne jest noszenie ochrony dróg oddechowych z filtrem cząsteczkowym P2 i okularów ochronnych. Nosić odpowiednie rękawice ochronne i ubranie ochronne.



Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Rozporządzenie o produktach biobójczych

Zawiera produkt biobójczy (środek konserwujący) z aktywnymi składnikami biobójczymi CMIT/MIT (3:1) w celu ochrony zawartości pojemnika przed zepsuciem przez mikroorganizmy (bakterie, drożdże itp.). Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji obsługi!

Zawartość LZO wg dyrektywy Decopaint (2004/42/EG)

Graniczna zawartość LZO wyznaczona dla tego produktu (kat. A/h) przez UE wynosi 30 g/l (2010) Ten produkt zawiera <1 g LZO/l

VOC	
Kat.	A/h
2010:	30g/l
max.:	< 1 g/l

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższymi informacjami mają one jedynie charakter ogólnoinformacyjny i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielość

warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność