



SP Top White

- Sanierputz altweiß -

Specjalny tynk do stosowania na zawilgoconych i obciążonych solami murach wg WTA



Kolor	Formy dostawy
	Ilość na palecie 42
	Jedn. opak. 20 kg
	Rodzaj opakowania worek papierowy
	Kod opakowania 20
	Nr art.:
	0402 ■

Zużycie



Ok. 8,5 kg/m²/cm grubości warstwy

Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Naprawy i renowacje wilgotnych, obciążonych szkodliwymi solami powierzchni ścian i murów
- Powierzchnie wewnętrzne ścian w piwnicach i starych budynkach a także elewacje budynków historycznych i zabytkowych
- W przypadku wysokiego obciążenia solami stosowany z tynkiem podkładowym Remmers SP Levell (art. 0401)
- Może być nakładany jednowarstwowo jako tynk podkładowy i wierzchni

Właściwości

- Wysoka odporność na siarczany niska zawartość aktywnych alkaliów (SR/NA)
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Grubość pojedynczej warstwy może wynosić do 30 mm.
- Możliwość nakładania maszynowego
- Wysoka zdolność magazynowania soli
- Hydrofobizuje pory
- Wzmocniony włóknami
- Przyspiesza schnięcie



Dane techniczne produktu

Gęstość nasypowa	ok 0,9 kg/dm ³
Klasa wytrzymałości na ściskanie	CS II (śr. 1,5 - 5,0 N/mm ²)
Zapotrzebowanie wody	ok. 5,8-6,0 l / 20 kg
Nasiąkl. kapilarna w24	≥ 0,3 kg/m ²
Przepuszczalność pary wodnej	μ ≤ 15
Głębokość wnikania wody	h < 5 mm
Reakcja na ogień	klasa A1
Nadzór zewnętrzny	GG-Cert + WTA
Kolor	Altweiß

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Certyfikaty

➤ [WTA-Zertifikat](#)

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie


➤ [Kiesol \(1810\)](#)
➤ [SP Prep \(0400\)](#)
➤ [SP Levell \(0401\)](#)
➤ [SP Top Q2 \(0408\)](#)
➤ [SP Fill Q3 \(0409\)](#)
➤ [Tex 6,5/100 \(0236\)](#)
➤ [remmers_dichtschaemmen_0401](#)

Przygotowanie pracy

- **Wymagania wobec podłoża**
Nośne, czyste i wolne od pyłu.
- **Przygotowania**
Tynki i powłoki należy starannie usunąć do wysokości co najmniej 80 cm powyżej strefy zniszczeń.
Zmurszałe spoiny wydrapać na głębokość 2 cm.
Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego
Podłoże: chłonne i o niskiej wytrzymałości
Nanieść produkt jako warstwę szczepną, pokrywając > 50 % powierzchni.
Podłoże: mało nasiąkliwe
Obrzutkę z materiału Vorspritzmörtel nanieść brodawkowato jako kryjącą warstwę szczepną.
Alternatywa: nanieść produkt jako szpachlówkę drapaną (warstwę szczepną).
Podłoże: mineralne szlamy uszczelniające
Obrzutkę zasadniczo nałożyć brodawkowo. Na ostatnią, jeszcze świeżą warstwę szlamu jako kryjącą 100% powierzchni warstwę szczepną.



Przygotowanie materiału



■ Mieszanie

[VA1_M_721]

Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.


Za pomocą odpowiedniej mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednnorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

Czas dojrzewania: około 2 minut.

Produkt jeszcze raz wymieszać.

W przypadku maszyn tynkarskich odpowiednią ilość wody do regulacji konsystencji należy ustalić na miejscu.

Sposób stosowania



■ Warunki stosowania

Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C

Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

■ Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)

Ok. 60 minut

Produkt nakładać za pomocą odpowiedniego narzędzia lub maszyny.

■ Układanie pojedynczymi warstwami

Grubość warstwy przy aplikacji jednowarstwowej: 15 - 30 mm

■ Układanie dwuwarstwowe

Za pomocą grzebienia tynkarskiego nadać pierwszej warstwie chropowatość.

Drugą warstwę nakładać po wystarczającym wyschnięciu pierwszej

Tkaninę zbrojącą należy wbudować na głębokości równej jednej trzeciej grubości tynku.

Pasy tkaniny powinny się nakładać na szerokości około 10 cm.

Grubość pojedynczej warstwy: 15 do 30 mm

Powierzchnię ściągnąć za pomocą aluminiowej taty do tynków.

Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

Po wystarczającym wyschnięciu powierzchnię należy za pomocą zdzieraka kratowego przygotować do nałożenia kolejnych warstw.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawę, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.

W przypadku krytycznych podłoży (bardzo nierównych i/lub jamistych) zalecamy wbudowanie tkaniny zbrojącej w jednej trzeciej grubości warstwy tynku renowacyjnego.

W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.

Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.

Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.

Dla zapewnienia powodzenia renowacji należy stworzyć odpowiednie warunki wysychania, zgodnie z instrukcją WTA 2-9-04/D.

W przypadku aplikacji natryskowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.



Wskazówki

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).

Nie stosować na podłożach zawierających gips!

Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.

Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.

Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!

Parametry produktów oznaczono w warunkach laboratoryjnych, w temp. 20°C i przy wilgotności względnej powietrza (w.w.p.) = 65%.

Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.

Zarówno na etapie projektowania jak i w budowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.



Narzędzia / czyszczenie




mieszarka przeciwbieżna, mieszarka podwójna, paca stalowa, kielnia, paca do gładzenia, paca drewniana, paca z tworzywa sztucznego.

Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- **Messeimer (4241)**
- **Mischgefäß (4030)**
- **Putzkamm (4130)**
- **Gitterrabet (4231)**
- **Aufziehplatte (4436)**
- **Alu-Kardätsche mit Holzgriff (4429)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**
- **Spritzputzapparat (4439)**
- **Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)**
- **Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)**
- **Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)**
- **Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)**
- **Glättkelle (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Glättkelle duo (4118)**
- **Schwammbrett rot (4935)**
- **Schwammbrett gelb (4936)**

Przechowywanie / trwałość



Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

- **Leistungserklärung GBI P47-2**



Znak CE



Remmers GmbH

Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löhningen

06

GBI P 47-1

EN 998-1: 2010-12

0402

Zaprawa tynkarska o określonych właściwościach stosowana do ścian murowych wilgotnych zawierających sole rozpuszczalne w wodzie.

Reakcja na ogień:

Kkasa A1

Przyczepność:

$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ (model pęknięcia B)

Absorpcja wody :

$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h

Współczynnik
przepuszczalności

$\mu \leq 15$

pary wodnej :

Współczynnik

$\leq 0,27 \text{ W/(mK)}$ dla P = 50%

przewodzenia ciepła ($\lambda_{10, \text{dry}}$):

Trwałość (mrozoodporność):

Odporna, przy stosowaniu zgodnie z
instrukcją techniczną

Niebezpieczne substancje:

NPD

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność