



# Silikatfestiger

## - Primer Hydro S F -

Mineralna powłoka gruntująca o silnym działaniu wzmacniającym

| Formy dostawy     |                     |                     |  |
|-------------------|---------------------|---------------------|--|
| Ilość na palecie  | 90                  | 24                  |  |
| Jedn. opak.       | 5 kg                | 30 kg               |  |
| Rodzaj opakowania | kanister plastikowy | kanister plastikowy |  |
| Kod opakowania    | 05                  | 30                  |  |
| Nr art.:          |                     |                     |  |
| 1072              | ■                   | ■                   |  |

### Zużycie

- a) Wzmacnianie powierzchni przez nasączenie: ok. 0,5 – 1,0 kg/m<sup>2</sup>
- b) Włóczenie: Ca. 30 – 50 kg/m<sup>3</sup> muru
- c) Szybkie utwardzanie: ok. 0,2 – 0,4 kg na kg cementu

### Obszary stosowania



- Piaszczące i zmurzałe podłoża mineralne
- Wzmocnienie mikrostruktury osłabionego starego muru poprzez iniekcję

### Właściwości



- Działa wzmacniająco
- Nie hydrofobizuje podłoża
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Bezbarwny


### Przygotowanie pracy

- Wymagania wobec podłoża

---

### Sposób stosowania

---




### Wskazówki

Należy uwzględnić aktualne przepisy.  
Odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów należy ustalić oddzielnie.  
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!



## Narzędzia / czyszczenie



a) Wzmacnianie powierzchni  
ławkowiec, odpowiednie spryskiwacze


b) Wzmacnianie struktury  
odpowiednie pompy i pakery iniekcyjne

Narzędzia - świeżo po użyciu - należy myć wodą.  
Rozpryski należy na świeżo zmywać wodą

### Narzędzia z oferty Remmers

- Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)
- Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665)
- Flächenstreicher (4540)
- Heizkörperpinsel (4541)

## Przechowywanie / trwałość



W zamkniętych oryginalnych opakowaniach, niezmieszane i nienarażone na działanie mrozu - co najmniej 24 miesiące.

## Bezpieczeństwo / przepisy

Blizsze informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

## Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny

charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą. O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie,

to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność