

Specyfikacja
(Stan: styczeń 2020)

Farba wapienna

Wysokiej jakości, gotowa do użycia powłoka wapienna do stosowania na zewnątrz i wewnątrz na bazie mikronizowanego hydratu wapna białego

Opis produktu

Przeznaczenie:

Farba wapienna bez dodatków organicznych do mineralnych powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych, szczególnie obiektów związanych z biologią budownictwa i ochroną zabytków. Nadaje się do wszystkich chłonnych podłoży mineralnych takich jak tynki, sztukaterie, powierzchnie z kamienia naturalnego i stare powierzchnie mineralne.

Charakterystyka:

- łatwe przetwarzanie
- mat
- niskie napięcie powierzchniowe
- wysoce dyfuzyjny do pary wodnej
- materiał aktywny kapilarny
- wysoka przyczepność do chłonnych podłoży mineralnych
- odporne na warunki atmosferyczne
- działa hamująco na inwazję glonów i grzybów
- może być również stosowany do malowania fresków

Skład materiału:

Hydratyzowane białe wapno dyspergowane, wypełniacze mineralne, woda, dodatki uszlachetniające < 1,0%

Odcień:

Naturalna biel, fabryczne odcienie na zamówienie. Możliwość samobarwienia pełnotonowymi farbami wapiennymi Kalk Kontor i suchymi pigmentami odpornymi na wapno. Kompatybilność pigmentu należy określić na podstawie próbek. Odcienie koloru mogą się zmieniać w zależności od rodzaju podłoża.

Opakowania:

Pojemniki 1kg, 5kg, 20kg

Instrukcje bezpieczeństwa:

Produkt zawiera wapno hydratyzowane i dlatego ma odczyn zasadowy. Trzymać z dala od dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Rozbrygi materiału natychmiast i dokładnie spłukać czystą wodą. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków, dróg wodnych lub gleby (zemmi).

GGVS: nie podlega

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki

Składowanie:

Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym, ale niezamarzającym i dobrze wentylowanym miejscu. Stabilność przechowywania co najmniej 12 miesięcy

Wskazówki wykonawcze

Proces aplikacji:

Nakładanie pędzlem, wałkiem lub natryskiem. Produkt można rozcieńczyć do konsystencji roboczej dodając maksymalnie 10% wody. Narzędzia po użyciu oczyścić wodą.

Pielęgnacja:

Malowane powierzchnie należy zwilżać kilka razy dziennie przez 3 dni. Ponowne zwilżanie przyspiesza proces utwardzania i jest absolutnie konieczne na zewnątrz.

Zżycie:

Około 0,25 - 0,35 kg/m² w zależności od podłoża. Z reguły wystarczą 1 - 2 warstwy.

Zalecenia:

Nie stosować na lakiery, farby emulsyjne, podłoża hydrofobowe, podłoża z wykwitami solnymi, szkło, tworzywa sztuczne i drewno.

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być wolne od zanieczyszczeń, substancji oddzielających, chłonne i suche. Nie nakładać w temperaturze poniżej + 8° C (temperatura powierzchni i powietrza). Należy przestrzegać VOB, część C, DIN 18363, punkt 3. Z nowego tynku usunąć mechanicznie mleczko cementowe. Utrwalić lub usunąć uszkodzony stary tynk i profesjonalnie go otynkować. Podłoża niechłonne przygotować po przeprowadzeniu prób za pomocą KalkHaftgrund. Stare powłoki mineralne oczyścić na sucho lub na mokro lub usunąć mechanicznie. Powierzchnie zaatakowane przez glony lub mchy oczyścić parą przegrzaną.

Podłoża należy zwilżyć co najmniej 12 godzin wcześniej. W razie wątpliwości lepiej nakładać na suche powierzchnie.

Porada techniczna:

W tej karcie katalogowej nie można uwzględnić wszystkich podłoży występujących w praktyce i sposobu ich powlekania.

Jeśli mają być stosowane podłoża, które nie są wymienione w niniejszej informacji technicznej, należy skonsultować się z naszymi inżynierami ds. zastosowań.

Niniejsze informacje techniczne zostały opracowane w oparciu o najnowszy stan wiedzy i nasze doświadczenie. Jednak ze względu na różnorodność podłoży i warunków obiektu, kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku sprawdzenia naszych materiałów pod kątem przeznaczenia w danych warunkach obiektu w sposób profesjonalny i rzemieślniczy pod kątem ich przydatności. Po opublikowaniu nowego wydania niniejszy dokument straci ważność.