

Technische Information
(Stand: Januar 2020)

Kalk Injektionsmörtel

Wysokiej jakości, gotowa do użycia wapienna zaprawa iniekcyjna do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych na bazie mikronizowanego hydratu wapna białego

Opis produktu

Przeznaczenie:

Zaprawa iniekcyjna do mostkującego, kapilarnie aktywnego wypełniania ubytków, podklejania tynków, iniekcji wypełniających rysy, podklejania podniesionych daszków, łusek i pęknięć w malowidłach ściennych i przedmiotach kamiennych. Nadaje się do wszystkich chłonnych powierzchni mineralnych, takich jak tynk, sztukateria i kamień naturalny.

Charakterystyka:

- łatwość przetwarzania
- generuje niskie naprężenia
- wysoce dyfuzyjny do pary wodnej
- materiał aktywny kapilarny
- wysoka przyczepność do chłonnych podłoży mineralnych
- odporność na warunki atmosferyczne
- działa hamująco na inwazję glonów i grzybów
- niski skurcz

Skład materiału:

Hydratyzowane białe wapno dyspergowane, wypełniacze mineralne, woda, dodatki uszlachetniające < 1,0%

Odcień:

Naturalna biel

Opakowania:

Pojemniki 5kg, 20kg

Instrukcje bezpieczeństwa:

Produkt zawiera wapno hydratyzowane i dlatego ma odczyn zasadowy. Trzymać z dala od dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Rozbrygi materiału natychmiast i dokładnie spłukać czystą wodą. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków, dróg wodnych lub gleby (zemmi).

GGVS: nie podlega

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Składowanie:

Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym, ale niezamarzającym i dobrze wentylowanym miejscu. Stabilność przechowywania co najmniej 6 miesięcy.

Wskazówki wykonawcze

Proces aplikacji:

Profesjonalne uszczelnienie pęknięcia lub rozwarstwienia: zainstalowanie igł iniekcyjnych, rurkek silikonowych lub pakerów. Zwilżyć wodą ok. 2-4 godziny przed aplikacją. Wprowadzić zaprawę iniekcyjną za pomocą odpowiedniego sprzętu infuzyjnego. Rozcieńczyć do konsystencji roboczej maksymalnie 10% wodą. Narzędzia po użyciu oczyścić wodą.

Dalsze leczenie:

Miejsca poddane zabiegowi należy chronić przed stojącą wodą przez ok. 3 tygodnie.

Przygotowanie podłoża

Podłoża muszą być wolne od zanieczyszczeń, substancji oddzielających, chłonne i suche. Nie nakładać w temperaturze poniżej + 8° C (temperatura powierzchni i powietrza). Należy przestrzegać VOB, część C, DIN 18363, punkt 3.

Nie stosować na lakiery, farby emulsyjne, podłoża hydrofobowe, podłoża z wykwitami solnymi, szkło, tworzywa sztuczne i drewno.

Porada techniczna:

W tej karcie katalogowej nie można uwzględnić wszystkich podłoży występujących w praktyce i sposobu ich aplikacji. Jeśli mają być stosowane podłoża, które nie są wymienione w niniejszej informacji technicznej, należy skonsultować się z naszymi inżynierami ds. zastosowań.

Niniejsze informacje techniczne zostały opracowane w oparciu o najnowszy stan wiedzy i nasze doświadczenie. Jednak ze względu na różnorodność podłoży i warunków obiektu, kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku sprawdzenia naszych materiałów pod kątem przeznaczenia w danych warunkach obiektu w sposób profesjonalny i rzemieślniczy pod kątem ich przydatności. Po opublikowaniu nowego wydania niniejszy dokument straci ważność.