

Specyfikacja
(Stan: styczeń 2020)

KalkSpachtel fein

Drobnoziarnista szpachlówka z wapna dyspergowanego

Opis produktu

Przeznaczenie:

Łatwa w użyciu szpachla do tworzenia najdrobniejszych powierzchni (z efektem połysku w zależności od techniki), do wypełniania pęknięć i ujednolicania drobnych nierówności wewnątrz.

Maksymalna grubość warstwy: 3 mm.

Charakterystyka:

- łatwa obróbka
- materiał antyseptyczny, przyjazny dla alergików
- nadaje się do filcowania.
- może być nakładany w warstwach schodzących do zera
- generuje niskie naprężenia
- wysoce dyfuzyjny do pary wodnej $sd < 0,03m$
- materiał aktywny kapilarny
- wysoka przyczepność do chłonnych podłoży mineralnych
- odporna na warunki atmosferyczne
- działa hamująco na inwazję glonów i grzybów

Skład materiału:

Hydratyzowane białe wapno dyspergowane, wypełniacze mineralne, woda, dodatki uszlachetniające $< 1,0\%$

Odcień:

Naturalna biel, fabryczne odcienie na zamówienie. Możliwość samobarwienia pełnotonowymi farbami wapiennymi Kalk Kontor i suchymi pigmentami odpornymi na wapno. Kompatybilność pigmentu należy określić na podstawie próbek.

Opakowania:

Pojemniki 5kg, 20kg

Instrukcje bezpieczeństwa:

Produkt zawiera wapno hydratyzowane i dlatego ma odczyn zasadowy. Trzymać z dala od dzieci. Unikać kontaktu z oczami i skórą. Rozbrygi materiału natychmiast i dokładnie spłukać czystą wodą. Nie dopuścić do przedostania się do ścieków, dróg wodnych lub gleby (zemmi).

GGVS: nie podlega

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Składowanie:

Pojemnik przechowywać szczelnie zamknięty w chłodnym, ale niezamarzającym i dobrze wentylowanym miejscu. Stabilność przechowywania co najmniej 12 miesięcy

Niniejsze informacje techniczne zostały opracowane w oparciu o najnowszy stan wiedzy i nasze doświadczenie. Jednak ze względu na różnorodność podłoży i warunków obiektu, kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku sprawdzenia naszych materiałów pod kątem przeznaczenia w danych warunkach obiektu w sposób profesjonalny i rzemieślniczy pod kątem ich przydatności. Po opublikowaniu nowego wydania niniejszy dokument straci ważność.

Wskazówki wykonawcze

Proces aplikacji:

Podłoże o dużej chłonności wstępnie zwilżyć. Nakładanie produktu odpowiednim narzędziem w dwóch warstwach w odstępie min. 12 godzin. Po wstępnym wyrównaniu szpachlówki można filcować na mokro albo po stwardnieniu szlifować.

Jeżeli pożądanym jest efekt połysku, drugą warstwę nakładamy rozcieńczonym materiałem i mocno dociskamy.

Pielęgnacja:

Wypełnione powierzchnie należy zwilżać kilka razy dziennie przez ok. 3 dni. Ponowne zwilżanie przyspiesza proces utwardzania, zwiększa odporność na ścieranie i jest absolutnie niezbędne na zewnątrz. Szpachlówkę wapienną można malować zaczynem wapiennym lub farbą wapienną po 4 dniach.

Zużycie:

W zależności od podłoża ok. 1,5 kg/m² na warstwę (ok. 1mm).

Zalecenia:

Nie stosować na lakiery, farby emulsyjne, podłoża hydrofobowe, podłoża z wykwitami solnymi, szkło, tworzywa sztuczne i drewno.

Przygotowanie podłoża:

Podłoża muszą być wolne od zanieczyszczeń, substancji oddzielających, chłonne i suche. Nie nakładać w temperaturze poniżej $+ 8^{\circ}C$ (temperatura powierzchni i powietrza). Należy przestrzegać VOB, część C, DIN 18363, punkt 3. Z nowego tynku usunąć mechanicznie mleczko cementowe. Utrwalić lub usunąć uszkodzony stary tynk i profesjonalnie go otynkować. Podłoża niechłonne przygotować po przeprowadzeniu prób za pomocą KalkHaftgrund cienki. Stare powłoki mineralne oczyścić na sucho lub na mokro lub usunąć mechanicznie. Powierzchnie zaatakowane przez glony lub mchy oczyścić parą przegrzaną. Podłoża należy zwilżyć co najmniej 12 godzin wcześniej. W razie wątpliwości lepiej nakładać na suche powierzchnie.

Porada techniczna:

W tej karcie katalogowej nie można uwzględnić wszystkich podłoży występujących w praktyce i sposobu ich nakładania. Jeśli mają być stosowane podłoża, które nie są wymienione w niniejszej informacji technicznej, należy skonsultować się z naszymi inżynierami ds. zastosowań.

Niniejsze informacje techniczne zostały opracowane w oparciu o najnowszy stan wiedzy i nasze doświadczenie. Jednak ze względu na różnorodność podłoży i warunków obiektu, kupujący/użytkownik nie jest zwolniony z obowiązku sprawdzenia naszych materiałów pod kątem przeznaczenia w danych warunkach obiektu w sposób profesjonalny i rzemieślniczy pod kątem ich przydatności. Po opublikowaniu nowego wydania niniejszy dokument straci ważność.

kalk  kontor

jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy

Naturbaustoffe Sterck GmbH – Widdersdorfer Str.244a – D-50825 Köln – Germany – Tel.: (0049)221-233 695
E-Mail: kontakt@kalk-kontor.de – Internet: www.kalk-kontor.de