SP Top Q2

- Feinputz -

Mineralny tynk drobnoziarnisty

Typ/nazwa	Formy dostawy		
	Ilość na palecie	36	42
	Jedn. opak.	**25 kg**	**20 kg**
	Rodzaj opakowania	worek papierowy	worek PE
	Kod opakowania	25	20
	Nr art.:		
stara biel (kolor własny)	0408	■	
(w przypadku domówień, dla zachowania powtarzalności koloru, należy podać numer koloru oraz numer partii pierwszego zamówienia)			
Kolory niestandardowe Realizacja zamówień powyżej 600 kg trwa około 3 tygodni.	0524		■

Zużycie



Około 1,3 kg/m²/mm; średnio do około 3,5 kg/m²
Dokładne zapotrzebowanie należy określić wykonując odpowiednio dużą powierzchnię próbną.

Obszary stosowania



- Jako tynk powierzchniowy i cienkowarstwowy

Właściwości

- Przepuszcza parę wodną
- Odporność na wodę i czynniki klimatyczne, w tym mróz
- Zdatność do obróbki ręcznej i maszynowej
- Podatność na filcowanie

Dane techniczne produktu

Zapotrzebowanie wody	Art. 0408 = około 6,0 l / 25 kg Art. 0524 = okoł 4,8 l /20 kg
Grubość warstwy	Jednowarstwowo 2 - 5 mm
Gęstość nasypowa	ololo 1,2 kg/dm³
Współczynnik nasiąkliwości w24	≤ 0,5 kg/(m²•h^{0,5})
klasa odporności ogniowej	A1
Wytrzymałość na ściskanie	CS II (1,5 - 5,0 N/mm²)
Gęstość objętościowa związanej zaprawy	około 1,3 kg/dm³
Uziarnienie	< 0,5 mm

Wskazane wartości przedstawiają typowe właściwości produktu i nie należy ich uznawać za wiążącą specyfikację wyrobu.

Produkty do opcjonalnego stosowania w systemie

- **Color LA (6400)**
- **Color SH (0630)**
- **Tynki renowacyjne Remmers**

Przygotowanie pracy

Wymagania wobec podłoża
Nośne, czyste i wolne od pyłu.

Przygotowania
Podłoże należy zwilżyć do stanu matowo wilgotnego
Hydrofobowe podłoże należy wstępnie zmoczyć zmiękczoną wodą.

Przygotowanie materiału



Mieszanie
Do czystego pojemnika wlać wodę i dodać suchą zaprawę.
Za pomocą mieszarki intensywnie mieszać przez ok. 3 minuty do uzyskania jednorodnej, konsystencji nadającej się do użycia.

Sposób stosowania



Warunki stosowania
Temperatury materiału, otoczenia i podłoża powinny się mieścić w przedziale od min. +5 °C do maks. +30 °C. Niskie temperatury wydłużają, wysokie temperatury skracają czas przydatności wymieszanego materiału do użycia oraz czas twardnienia.

Czas zdatności do obróbki / żywotności mieszanki (w temp. +20 °C)
Około 2 godzin

Warstwa kontaktowa
Produkt nakładać odpowiednimi narzędziami jako warstwę kontaktową.

Produkt nakładać warstwą o pożądanej grubości i natychmiast wygładzać.
Ściągnąć na gładko za pomocą odpowiedniego narzędzia.
Po związaniu powierzchnię wykończyć za pomocą pacy gąbkowanej.

Wskazówki wykonawcze

Zaprawy, która zaczęła wiązać, nie wolno ponownie urabiać ani poprzez dodanie wody, ani poprzez dodanie świeżej zaprawy.
Powierzchnie pokryte świeżą zaprawą należy przez co najmniej 4 dni chronić przed zbyt szybkim wyschnięciem, mrozem i deszczem.
Rysy włoskowate/skurczowe nie są brane pod uwagę i nie mogą być uznawane za usterkę, ponieważ nie obniżają technicznej wartości materiału.
W narożnikach otworów budowli należy wbudować dodatkowe zbrojenie przekątne.
Nie należy przerywać pracy podczas aplikacji powłoki na jednej powierzchni
Dla uniknięcia powstawania śladów łączenia na większych powierzchniach złożonych z kilku pól aplikację należy prowadzić na wszystkich polach równocześnie.
Na powierzchniach sąsiadujących ze sobą należy stosować materiał pochodzący z tej samej partii produkcyjnej.
Sąsiadujące elementy budowlane i materiały, które nie mają wejść w kontakt z produktem, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie odpowiednich środków.
W przypadku aplikacji maszynowej prosimy o kontakt z naszymi doradcami.

Wskazówki

Produkt może zawierać śladowe ilości pirytu (siarczku żelaza).
Zawartość chromu w postaci rozpuszczalnych związków chromu (VI) w odniesieniu do całkowitej suchej masy cementu wynosi mniej niż 0,0002%.
Nie stosować na podłożach zawierających gips!
Woda zarobowa musi mieć jakość wody pitnej.
Zawsze wykonywać powierzchnie próbne!
Należy brać pod uwagę aktualne regulacje i wymogi prawne, a odstępstwa od obowiązujących aktualnie przepisów wymagają oddzielnych ustaleń.
Zarówno na etapie projektowania jak i wbudowywania należy stosować się do obowiązujących przepisów, dostępnych świadectw oraz zasad sztuki budowlanej.

Narzędzia / czyszczenie

Narzędzia w stanie świeżym myć wodą.

Narzędzia z oferty Remmers

- **Pojemnik do mieszania (4030)**
- **Mieszadło Collomix® KR (4292)**
- **Aufziehplatte (4436)**
- **Putz- und Glättspachtel XXL Coating knife (4437)**
- **Paca stalowa - gładka (4004)**
- **Glättkelle (4117)**
- **Paca stalowa duo (4118)**
- **Schwammbrett gelb (4936)**

Przechowywanie / trwałość



Nienaruszone opakowania, składowane w suchym miejscu, można przechowywać przez ok. 12 miesięcy.

Bezpieczeństwo / przepisy

Bliższe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, składowania i posługiwania się tym produktem oraz jego utylizacji zawarte są w aktualnej Karcie Charakterystyki.

Indywidualne środki ochrony

W przypadku aplikacji natryskowej należy nosić maskę ochronny dróg oddechowych z filtrem kombinowanym - co najmniej A/P2. Należy również nosić odpowiednie rękawice i ubranie ochronne.

Wskazówka dotycząca utylizacji

Większe resztki produktu należy usunąć w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Całkowicie opróżnione opakowania przekazać do recyklingu. Nie usuwać ze strumieniem odpadów komunalnych. Nie dopuścić do przedostania się do kanalizacji.

Deklaracja Właściwości Użytkowych

- **Deklaracja właściwości użytkowych**

Znak CE

CE UKCA

Remmers GmbH
Bernhard-Remmers-Str. 13, D – 49624 Löningen

UKCA Remmers (UK) Limited
1 & 2 Garden Suites, Coleshill Manor Campus, Birmingham B46 1DL (GB)

CE 07 / UKCA 21
GBI-P 42-4
EN 998-1: 2017-02
0408

Zaprawa tynkarska, dla której nie określa się szczególnych właściwości.

Reakcja na ogień:	A1
Prtzyczepność:	≥ 0,08 N/mm² (przełom B)
Nasiąkliwość:	W1
Przepusaczczalność pary wodnej (μ):	≤ 25
Przewodność cieplna ($\lambda_{10,dry,mat.}$) dla P = 50 %:	≤ 0,83 W/(mK)
Przewodność cieplna ($\lambda_{10,dry,mat.}$) für P = 90 %:	≤ 0,93 W/(mK)
Trwałość (mrozoodporność):	odporne pod warunkiem stosowania zgodnie z instrukcją techniczną
Substancje niebezpioeczne:	nie badano

Prosimy wziąć pod uwagę, że powyższe dane / informacje zostały określone podczas zastosowań praktycznych lub w laboratorium i dlatego z zasady nie mają wiążącego charakteru.

W związku z powyższym informacje mają jedynie charakter ogólnoinformacyjnych wskazówek i opisują nasze produkty oraz informują o ich zastosowaniu i sposobie aplikacji. Należy przy tym uwzględnić, że z uwagi na różnorodność i wielostronny charakter warunków pracy, stosowanych materiałów i sytuacji na placu budowy z natury rzeczy nie da się uwzględnić każdego odosobnionego przypadku. W związku z powyższym w wątpliwych przypadkach zalecamy albo przeprowadzenie prób, albo konsultację z naszą firmą.
O ile nie potwierdzimy wyraźnie na piśmie przydatności lub właściwości produktów do celu wskazanego w kontrakcie, to doradztwo lub szkolenie z zakresu techniki zastosowań są mają charakter niewiążący, w pozostałej zaś części obowiązują nasze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw.

Z chwilą publikacji nowego wydania tej Instrukcji Technicznej poprzednia wersja traci ważność