Wskazówki aplikacyjne do HydroBloc Polygel 530

Przyspieszacz
HydroCat 548 (szybka reakcja)
lub
HydroCat 546 (wolna reakcja)

Starter reakcji
Hydrox 549
(sól)

dodawana ilość 2 – 4%

Komponent A

HydroBloc Polygel 530 (28 kg =25 litrów)

Komponent B

Woda (25 kg = 25 litrów)

dodawana ilość 2 – 4%

MV 1 : 1

HydroBloc Polygel 530
gotowy do użycia za pomocą urządzeń
urządzenia iniekcyjne 2-K szybka reakcja z HydroCat 548
urządzenia iniekcyjne 1-K wolna reakcja z HydroCat 546