



Opis produktu

SILOXAN SV 290 jest rozpuszczalnikowym impregnatem o wysokiej zawartości krzemianów do hydrofobizacji kamienia naturalnego i sztucznego.

SILOXAN SV 290 wykazuje wysoką zdolność penetracji, nie blokuje dyfuzji pary wodnej, nie tworzy błony i nie daje efektu „perlenia wody” (zwykle zwierzająca błona ulega szybszemu zabrudzeniu). Pod wpływem wilgoci z powietrza hydrolizuje w trwałą i wysoce ługoodporny polisiloksan bez zmian wizualnych.



Obszary zastosowań

SILOXAN SV 290 może być użyty na wszystkich chłonnych (również lekko wilgotnych) podłożach mineralnych, jak kamień naturalny i sztuczny, cegła, klinkier, beton, tynki i mineralne powłoki malarskie.



Dane techniczne

Zużycie: 100 ~ 500 ml/m²
Temperatura pracy: +5°C ~ +35°C
Rozpuszczalność w wodzie: brak
Gęstość: ≈ 780 g/dm³

Wygląd: bezbarwny płyn
Zapach: swoisty, naftowy
Składniki: polisiloksany, węglowodory alifatyczne
Zawartość krzemianów: 8,3% w/w



Sposób użycia

Powierzchnia przeznaczona do impregnacji powinna być czysta, chłonna i sucha lub wilgotna (nie może być mokra). Osłonić metale, szkło i inne elementy przyległe. Impregnat nanosić równomiernie do nasycenia, przynajmniej dwukrotnie „mokro na mokro” pędzlem, wałkiem, lub natryskiem. Unikać tworzenia się błony na powierzchniach o małej chłonności lub nierównej strukturze (ew. przemyć rozpuszczalnikiem benzynowym).





Uwagi dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa

Stosować się do zasad pracy z chemikaliami - produkt niebezpieczny. Zwracać uwagę na otoczenie (przenoszenie przez wiatr). Zapewnić odpowiednią wentylację. Stosować adekwatną odzież roboczą, maskę oddechową z pochłaniaczem par rozpuszczalników organicznych, ewentualnie aparat oddechowy z niezależnym dopływem powietrza, okulary ochronne i rękawice odporne na rozpuszczalniki. Przed każdą przerwą i po zakończeniu pracy myć ręce. Zanieczyszczone rękawice umyć przed zdjęciem.



Informacje środowiskowe

Preparatu lub jego resztek nie wylewać do gruntu, wód ani do kanalizacji deszczowej. Przestrzegać lokalnych reguł dot. ścieków! Preparat słabo zagraża środowisku wodnemu. Resztki produktu usuwać zgodnie z danymi zawartymi w karcie charakterystyki produktu lub zarządzeniami zakładowymi. Opakowanie oczyszczone stanowi odpad komunalny, opakowanie nieoczyszczone stanowi odpad specjalny.



Składowanie

Składować w suchym i chłodnym miejscu zgodnie z zasadami przechowywania substancji niebezpiecznych. Produkt jest wrażliwy na mróz. Trwałość w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu - maksimum 5 miesięcy.



Dalsze informacje podano w karcie charakterystyki produktu. Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej bazują na wiedzy i doświadczeniu spółki "COVERAX" Sp. z o.o. Z uwagi na liczne czynniki towarzyszące stosowaniu produktu, nie gwarantuje się jego właściwości w odniesieniu do konkretnego celu i wymagane jest wykonanie próby. Użytkownik winien jest przestrzegać przepisów prawa.

